


Типром К Люкс

Гидрофобизатор

СТО 113-37547621-2019



Бетон



Ячеистый бетон



Штукатурка



Силикатный кирпич



Природный камень



Дерево




Шифер



Керамический кирпич



Высокий уровень защиты



Готовая к применению кремнийорганическая эмульсия.



Водонепроницаемость 50 мм



Высокая паропроницаемость



Долговечность



Можно наносить на влажную поверхность



Готов к применению

Типром К Люкс

СТО 113-37547621-2019

Описание:

Готовая к применению кремнийорганическая эмульсия.

Упаковка:

Полиэтиленовые канистры 1 и 5 литров.

Рекомендуемые поверхности обработки:

Для поверхностной обработки строительных конструкций из керамического и силикатного кирпича, бетона, ячеистого бетона, штукатурки, шифера, дерева, природного камня и других строительных материалов минерального происхождения с целью защиты от проникновения воды.

Особенности:

- Не обладает запахом, что позволяет использовать его внутри помещений во время их эксплуатации;
- Допускается нанесение на влажную поверхность.

Свойства:

- Не изменяет внешний вид обработанного материала;
- Увеличивает атмосферостойкость и коррозионную стойкость материалов;
- Препятствует появлению повторных высолов;
- Увеличивает стойкость к воздействию щелочей и слабых кислот;
- Практически не снижает паропроницаемость;
- Устраняет капиллярный подсос в конструкциях, расположенных ниже уровня земли;
- Препятствует обледенению и загрязнению поверхности;
- Проникает внутрь обрабатываемого материала на глубину до 10 мм (в зависимости от пористости материала);
- Срок службы покрытия не менее 10 лет.

Кремнийорганический гидрофобизатор

Способ применения:

Равномерно наносить на чистую поверхность при помощи кисти, валика, распылителя в несколько слоев (с интервалом не более 10 минут) до полного насыщения поверхности при температуре окружающего воздуха от +5 °С до +30 °С. Водозащитный эффект наступает в течение 24 часов.

Расход материала:

150 – 300 мл/м² — в зависимости от пористости обрабатываемой поверхности.

Технические показатели качества:

Водонепроницаемость, мм. вод. ст.: 50.

Хранение и транспортировка:

Следует хранить в сухих помещениях при положительной температуре до +30 °С, вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения — 9 месяцев. Допускается перевозка всеми видами транспорта при температуре от 0 °С до +35 °С.

Меры безопасности:

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей и животных. Неадсорбирующие поверхности (окна, пластик, металл) и растения защищать от попадания.

Контакты:

г. Новороссийск, с. Цемдолина,
ул. Спецморстроевская, 5
Тел.: +7 (8617) 75 25 77
e-mail: novoros@penetron.email
гидроизоляция-бетон.рф